



Герметик ТЕХНОКОЛЬ ПУ Logicflex для Плоских кровель

По спецификации производителя

Продукт, представляет собой высококачественный низкомолекулярный полиуретановый герметик



Описание продукции:

Герметик ТЕХНОКОЛЬ ПУ Logicflex - это универсальный низкомолекулярный полиуретановый герметик. Герметик полимеризуется с взаимодействием влаги воздуха с образованием прочного герметичного соединения. Герметик обладает повышенной эластичностью, высокой адгезией к различным строительным основаниям: металл, бетон, кирпич, керамика, дерево. После отверждения возможно окрашивать. Цвет серый.

Область применения:

Герметик ТЕХНОКОЛЬ ПУ Logicflex применяется для заполнения верхнего отгиба краевых реек; дополнительной герметизации в местах установки водоприёмных воронок, трубных проходок, опор под оборудование на кровле и т.д.; герметизации лёгких металлических конструкций; герметизации вентиляционных каналов, силосов, контейнеров, резервуаров и т.п.; заполнения и герметизации компенсационных вертикальных и горизонтальных швов; уплотнения соединений в бетонных плитах, в кабельных и трубных проходках.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	Метод испытания
Основа	-	Полиуретан	по спецификации производителя
Плотность, в пределах	г/мл	1,08±0,03	по спецификации производителя
Удлинение при разрыве, не менее	%	700	по спецификации производителя
Упругое восстановление, не менее	%	70	по спецификации производителя
Стекание	мм	0	по спецификации производителя
Твердость по Шору (А), в пределах	Shore A	25±5	по спецификации производителя
Время затвердевания при t=23 °С / 50 % R.H	мм / 24 час	3	по спецификации производителя
Модуль упругости при t= 23 °С, в пределах	МПа	0,3-0,4	по спецификации производителя
Модуль упругости при t= -20 °С, не менее	МПа	0,6	по спецификации производителя
Термостойкость, в пределах	°С	от -40 до +70	по спецификации производителя
Прочность при разрыве, не менее	МПа	1,5-2,0	по спецификации производителя
Объем наполнения, фольевая туба	мл	600	по спецификации производителя

Производство работ:

Герметик вложить в монтажный пистолет, обрезать скрепку, накрутить передний корпус пистолета. Температура окружающей среды при применении от +5 до +40 °С. Соблюдать правила использования пистолета. Герметик накладывать медленным, однообразным движением, тщательно заполняя шов, так чтобы шов был свободным от воздуха. Оптимальное соотношение ширины шва к глубине 2:1. При необходимости шов разгладить шпателем в течение 15 минут после наложения герметика.

Не рекомендуется применять для соединений с полиэтиленом, полипропиленом, тефлоном и битумными поверхностями. Не окрашивать алкидными красками. Не наносить на влажные, пыльные, обледеневшие основания.

Содержит полиизоцианат. Избегать контакта с глазами и кожей. В случае контакта с глазами – промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. Использовать только в хорошо вентилируемых помещениях. Беречь от детей.

Хранение:

Хранить продукцию следует в заводской упаковке в вертикальном положении, в сухих условиях при температуре от +5°С до +25°С. Допускается кратковременное (на срок не более 30 суток) снижение температуры до -15°С. Запрещается хранение под прямыми солнечными лучами. Гарантийный срок хранения — 15 месяцев.

Транспортировка:

Герметик ТЕХНОКОЛЬ ПУ Logicflex транспортируют в заводской упаковке автомобильным и железнодорожным видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от - 15°С до +35°С.

Сведения об упаковке:

Герметик ТЕХНОКОЛЬ ПУ Logicflex поставляется в фольевых тубах объемом 600 мл., по 12 шт в коробке.